Desinfektionsmittel

Produktname	**Aeroclean T 600 (2. Muster)**
Hersteller:	VeboSchmidt
Mustereingang:	Aug 06
Ergebnis (ja / nein):	JA
Anwendungskonzentration in %:	3,00

1. Allgemeine Prüfungen

	konzentriert	Anwendungskonzentration
pH-Wert	7,53	
pH-Wert nach Warmlagerung	7,38	
Makrolon nach Warmlagerung	o.B.	
Sandwich nach Warmlagerung (plattiert/unplattiert)	1/0	

2. Werkstoffverträglichkeit nach BC D6-17487

	konzentriert	Anwendungskonzentration
Paint-Softening DD-Lack	o.B.	o.B.
Paint-Softening, Sikkens GE12 E25	o.B.	o.B.
Sandwichtest plattiert	1	0
Sandwichtest unplattiert	0	0
Makrolon-Crazing	o.B.	o.B.
Tapetest	kein Klebkraftabfall	kein Klebkraftabfall
Silikonkautschuk	o.B.	o.B.
PR 1422 und Epoxyprimer, grün	o.B.	o.B.

3. Materialabtrag nach ASTM F 483 in mg

	konzentriert	Anwendungskonzentration
Al-clad 2024T3	0,2	2,8
Magnesium	0,6	-3,1

4. Beurteilung: Materialverträglichkeit i.O.

5. Bemerkungen: Urinstein: 63,4 mg; Filterrückstand: o.B.
Sulfat: 37,7 mg; Filterrückstand: o.B.

6. Auftraggeber: Fa. VeboSchmidt

7. Hinweis: Ein positives Prüfergebnis beinhaltet keine Zulassung und/oder Qualifikation des Musters durch LH/LHT. Diese muß beim LHT-Entwicklungsbetrieb beantragt werden (z.B. über das Formular 31199 "Definition/Genehmigung von Austauschmaterial).

8. Prüfdatum 8/8/06
9. Bearbeitung durch: Kisslat/Damwijk

Dr. Edgar Pundsack
TQ23-C